

TECHNICKÝ LIST



PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL 5 MIN

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO BEZ TĚKAVÝCH ROZPOUŠTĚDEL.
UNIVERZÁLNÍ

DRUH LEPIDLA

Dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel. Díky statickému směšovači je smíchání obou složek lepidla precizní a aplikace velmi snadná a rychlá.

OBLAST POUŽITÍ

Lepí, opravuje a fixuje téměř všechny materiály: dřevo, sklo, gumu, keramiku, lepenku, kámen, většinu plastů. Nedoporučuje se k lepení PP a PE a PTFE.

VLASTNOSTI

- Víceúčelové dvouložkové epoxidové lepidlo
- Odolává povětrnostním vlivům
- Použití v interiéru i exteriéru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	transparentní
Konečná pevnost:	až 120 kg/cm ² . Konečné pevnosti je dosaženo po 24 hod při teplotě +23°C (ocel/ocel)
Teplotní odolnost:	odolává teplotám od -20°C do +120°C
Pevnost ve smyku:	10-13N/mm ² (ocel/ocel)
Jiné vlastnosti:	Lepidlo se při vytvrzování nesmršťuje ani nerozpíná. Vytvrzené lepidlo lze brousit, vrtat, přetírat a jinak mechanicky upravovat. Odolává vodě, olejům a běžným rozpouštědlům.
Balení:	stříkačka 14 ml
Jedinečný dávkovací systém:	žádné ruční míchání špachtlí, žádný nepořádek – přímá aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepené povrchy musí být suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokud je to možné, lepené povrchy před lepením zdrsňte.

APLIKACE

Poměr mísení složek A a B je 1:1.

1. Vyndejte z obalu uzavírací ochranný kryt. Stříkačku s lepidlem držte tak, aby tryska směřovala nahoru. Odlomte bezpečnostní uzávěr na špičce stříkačky.
2. Nasadte a zašroubujte směšovač až nadoraz.
3. Při stlačení stříkačky se obě složky ve směšovači důkladně promíchají.
4. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů. Obě lepené plochy k sobě pevně přitiskněte. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte pomocí čistého lihu.
5. Po aplikaci odšroubujte směšovač, dříve než lepidlo uvnitř vytvrdne. Špičku stříkačky otřete hadříkem. Nasadte ochranný kryt. Stříkačku skladujte v původním obalu.

ČAS VYTVRZOVÁNÍ

Směs lepidla je zpracovatelná do 4 minut a vytvrzuje do 5 minut (při +23°C).

S lepenými povrchy je možné manipulovat až po 30 minutách (při +23°C).

Spoj je úplně vytvrzen až po 24 hodinách a udrží až 120 kg/cm².

BEZPEČNOST:

viz Bezpečnostní list

TECHNICKÝ LIST



PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL 5 MIN

**RYCHLE VYTVRZUJÍCÍ DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDOVÉ LEPIDLO BEZ TĚKAVÝCH ROZPOUŠTĚDEL
UNIVERZÁLNÍ**

SKLADOVÁNÍ

Výrobek musí být skladován při teplotách od +10°C do +30°C. Doba skladování je 3 roky v původním, neotevřeném obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoliv jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

Není vhodné na lepení zpětného zrcátka na čelní sklo automobilu. Není vhodné na opravu předmětů, které budou přicházet do kontaktu s jídlem nebo nápoji.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 111
www.pattex.cz