



# Den Braven Sealants

## Technický list 08.30 **Oboustranně lepicí upevňovací páska v krabičce**

**Výrobek** Upevňovací páska z pěnového polyetylénu oboustranně opatřena speciálním souvislým lepidlým kaučukovým lepidlem.

**Vlastnosti**  Okamžitě a snadno použitelná

Přilnavost k většině materiálů;

Vysoká lepidivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady;

**Použití**

- Lepení a upevňování výstražných a informativních tabulí a cedulí;

- Okamžitě upevňování firemních tabulí na prezentaci, výstavách a veletrzích;

- Lepení dekorativních předmětů v interiérech, ateliérech domácnostech apod;

- Fixace lepených předmětů při montážích jako fixace při lepení zrcadlových stěn;

- Fixace při lepení menších zrcadel do skříní koupelen apod;

Balení	Šířka (mm) x tloušťka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	15 x 1	5	20
	19 x 1	5	20
	25 x 1	5	20
	15 x 2	5	20
	19 x 2	5	20
	25 x 2	5	20
	15 x 1	10	20
	19 x 1	10	20
	25 x 1	10	20
	15 x 2	10	20
	19 x 2	10	20
	25 x 2	10	20

**Barva** Bílá

**Technické údaje**

Nosný materiál		pěnový polyetylén	
Krycí materiál		silikonový papír	
Lepidlo		kaučuk	
Tloušťka pásky	mm	1,0 nebo 2,0	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +70	
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +40	
Tažnost	%	150	
Pevnost lepeného spoje	N/mm	27 / 25	(po 24 hod.)
Pevnost ve stříhu statická	N/cm <sup>2</sup>	7	(500h)
Pevnost ve stříhu dynamická	N/cm <sup>2</sup>	41	
Pevnost v tahu	N/cm <sup>2</sup>	100	
Maximální váhové zatížení	g/cm <sup>2</sup>	36	
Přilnavost na kov	g/mm	400 / 25	(testováno na ocel)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +30°C)

**Podmínky skladování**

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +10°C do +30°C.

**Podklad**

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

**Aktualizace**

Aktualizováno dne: 01.04.2006 Vyhотовeno dne: 18.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz