



# Den Braven Sealants

## Technický list 08.50 Samosvařitelná opravárenská páska

**Výrobek** Samosvařitelná páska z polyisobutylenu se speciálním vulkanizačním (samosvařitelným) efektem určená pro opravy a těsnění.

**Vlastnosti**

- Okamžitě, rychle a snadno aplikovatelná;
- Nelepivá - vhodná na všechny stavební materiály;
- Výborné fyzikální a elektrické vlastnosti, kompatibilní s izolacemi;
- Vysoce odolná proti vodě, oxidaci, chemickým látkám a UV záření;

**Použití**

- Opravy těsnění hadic automobilů, motocyklů, opravy člunů a karavanů;
- Bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích nad zemí i pod zemí;
- Opravy rozvodů vodovodních řádů, zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	19	5	volně
<b>Barva</b>	Černá		

<b>Technické údaje</b>	
Základ	polyisobutylem
Tloušťka pásy	mm 0,5
Tepelná odolnost	°C -40 / +90
Tepelný rozsah použití	°C +5 / +60
Pevnost v tahu	MPa 2
Tažnost	% 600
Měrný odpor	Ω-m 10 <sup>13</sup>
Skladovatelnost	měsíce 24 (při teplotách od +10°C do +35°C)

**Podmínky skladování** V originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary.

**Podklad** Vhodná na všechny druhy podkladů jako polypropylen, polyethylen, ethylen, propylen, kaučuk, měkčené i tvrzené PVC, butyl, neoprén, teflon, ocel, dřevo, plasty, sklo atd.

**Pokyny** Před zahájením aplikace nutno odstranit ochrannou krycí vrstvu. Při aplikaci nutno jednotlivé vrstvy překřížit (jako u splétání) a pásku dostatečně natahovat. Protahováním odmotávané pásky (alespoň 50%) dochází k tzv. samosvaření - ke změně jednotlivých omotávaných vrstev v jeden homogenní těsnící celek.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 05.01.2007 Vyhotoveno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz