



Den Braven Sealants

Technický list 08.14 Metalizovaná páska

Výrobek Jednostranně lepicí, velmi jemná hliníková páska opatřena souvislým tepelně odolným lepicím filmem.

Vlastnosti Okamžitě použitelná;
 Vysoká přilnavost k různým podkladům;
 Vysoká odolnost proti vlku, páráům a výparům, UV záření a stárnutí;

Použití - Ochranné bandáže izolačních materiálů – kabelových přechodků a spojek;
- Ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží;
- Spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních a ventilačních jednotek;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	50	50	24

Barva Metalická

Technické údaje

Základ		polypropylen	(nosný materiál)
Základ		akrylát	(lepidlo)
Plošná hmotnost fólie	g/m ²	26	
Plošná hmotnost lepidla	g/m ²	20	
Celková tloušťka pásy	mm	0,051	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +80	
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Tažnost	%	120	(± 10%)
Přilnavost na kov	N/cm	5 / 25	
Pevnost v tahu	N/cm	100 / 25	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +35°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparů.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Nesavé podklady doporučujeme odmastit.

Aktualizace Aktualizováno dne: 01.04.2006 Vyhotoveno dne: 22.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz