

# TECHNICKÝ LIST

## CHEMOPRÉN UNIVERZÁL



Univerzální kontaktní lepidlo na různé materiály, savé i nesavé.

### Vlastnosti

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> bez obsahu toluenu                | <input type="checkbox"/> rychle a lehce zpracovatelný |
| <input type="checkbox"/> po promíchání okamžitě použitelný | <input type="checkbox"/> na všechna pevná lepení      |

### Oblasti použití

Na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnoho další. Na lepení nesavý - nesavý materiál doporučujeme ředit Chemoprén ředidlem.

### Balení

50 ml a 120 ml tuby,  
0,5 l; 1 l; 4,5 l; 10 l plechovky

### Technické údaje

Báze	polychloroprén
Barva	světle-béžová
Viskozita	min.2000 mPa.s
Hustota	0,86 g/cm <sup>3</sup> při +20 °C
Teplota zpracování	mezi +18 až +25 °C
Spotřeba	150 -250 g/m <sup>2</sup> na jednu stranu
Doba odvětrání	cca 15 minut
Odolnost vůči teplotě	max.+70 °C
Pevnost v smyku	0,59 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v odlupování	0,99 kN/m
Nanášecí nástroj	zubová stěrka s ozubením F (A 1)nebo štětec s krátkými štětinami
Čištění	ihned po použití Chemoprén Ředidlem
Skladování	v dobře uzavřené nádobě při teplotě +5 až +20 °C.Studené nebo zmrzlé lepidlo je po pomalém aklimatizování na pokojovou teplotu (+20 °C)a silném promíchání opět použitelné bez snížení kvality.
Minimální trvanlivost	18 měsíců od data výroby
Obsah celkového organického uhlíku (TOC)	0,589 kg/kg produktu
Obsah organických rozpouštědel (VOC)	0,80 kg/kg produktu
Obsah netěkavých látek	cca 23,5 % objemových

### Pokyny k technickému zpracování

Lepený materiál musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu. Při lepení kovů a umělých hmot dodatečným zdrsněním lepených ploch zvýšíte pevnost spoje. Doporučená spotřeba je 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo válečkem na obě plochy. Před použitím lepidlo pořádně promíchejte. Nanášejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štětcem nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat asi 15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách. Případné znečištění lepidlem odstraňte Chemoprén ředidlem.

### Skladování

18 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obale, na suchém místě při teplotách +5 až +20 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

### Upozornění

Bezpečnostní údaje viz Bezpečnostní list.

Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadů.

Distributor: Henkel ČR s.r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7